

Cola COPOPREN Profesional

Adhesivo de contacto D-5 / D-20

APLICACIONES

Adhesivo de uso general para el pegado de cueros, gomas, textiles, madera, metal, corcho, cartón y en general cualquier tipo de material, excepto el PVC y demás tipos de plásticos flexibles.

CARACTERÍSTICAS

- Buen impacto inicial
- Color suave, no marca las uniones.
- Excelente rapidez de fraguado.
- Gran versatilidad dando excelentes adhesiones sobre los más diversos y variados sustratos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ASPECTO: Producto homogéneo.
- COLOR: Ámbar claro
- BASE: Cauchos sintéticos modificados en disolución
- INFLAMABILIDAD: Fácilmente inflamable
- PUNTO DE INFLAMACIÓN: Inferior a 20°C
- VISCOSIDAD: 29±4 poises. Brookfield LVT sp 4 a 60 r.p.m. a 25°C.
- TIEMPO DE SECADO: 10-20 minutos
- TIEMPO ABIERTO: 45-60 minutos
- TEMPERATURA DE TRABAJO: Superior a 10°C
- TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: Superior a 10°C
- VIDA DE LA COLA: 6 meses
- SISTEMA DE APLICACIÓN: Manual o mecánico
- DILUYENTE: DISOLVENTE 25

MODO DE EMPLEO

Procurar que las superficies a pegar estén limpias, secas, exentas de polvo, grasa, óxido, etc.. Agitar el adhesivo y aplicar una capa uniforme sobre ambas superficies a pegar mediante pincel, rasqueta dentada, encoladora mecánica, etc..

Si los materiales son muy absorbentes, es conveniente aplicar previamente una primera mano diluida con DISOLVENTE 25 y, transcurrida media hora aplicar el método descrito antes.

Dejar secar 10-30 minutos hasta que el adhesivo no se adhiera al dedo al tocar las superficies, uniéndolas a continuación efectuando una presión suficiente para obligar el contacto total bien sea con el martillo de aplacar, con un rodillo, prensa o, simplemente con las manos si se trata de superficies flexibles.

El pegado puede realizarse hasta transcurridos 60 minutos de aplicado el adhesivo como máximo, debiendo presentar las superficies correctamente desde un principio puesto que la unión

no admite correcciones.