ASSAPLACA STANDARD

Placa de betún

Descripción

Placa bituminosa con refuerzo minerales y/o sintético.

Usos

- Revestimiento de tejados tendido de forma discontinua para edificios
- Las tejas bituminosas se colocan en tejados inclinados con una inclinación de ≥12°.
- Las tejas bituminosas se utilizan para la instalación de los nuevos techos y la reconstrucción de los antiguos.

Datos técnicos y propiedades mecánicas / físicas

Características	Método de prueba en la EN 544 u otros estándares	Unidades	Requisitos	Valor o declaración	Tolerancias declaradas
Masa de betún	6.2	g/m^2	≥ 1300	≥ 1300	
Altura	6.3	mm	Minimo 250	333	± 3,0
Anchura	6.3	mm	Máximo 1200	1000	± 3,0
Resistencia a la tracción (Longitudinal)	EN 12311-1	N/50 mm	≥ 600	850	± 200
Resistencia a la tracción (Transversal)	EN 12311-1	N	≥ 400	600	± 200
Absorción de agua	6.4.3	%	< 2	≤ 1,5	--
Resistencia a los rayos UV	ES 1297	--	60 ciclos	Probado en 60 ciclos	--
Abrasador	6.4.5	--	Pasa	Pasa	--
Resistencia al desgarro (Transversal)	ES 12310-1	N	≥ 100	220	± 100
Adhesión de gránulos y escamas de pizarra	ES 12039	Gramo	≤ -2,5	≤ 1,5	--
Comportamiento a un fuego externo	CEN/TS 1187	--	De acuerdo con EN 13501 – 5 + A1	Probado en techo (t1)*	--
Reacción al fuego	EN 13501-1	--	EN 13501-1 + A1	mi	---
Resistencia a la fluencia a elevada temperatura	EN 1110	°C	≤2 mm a 90 °C	Pasar en 100°C	--

*Consulte la División de Pruebas de Reacción al Fuego del CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE FUEGO, organismo notificado 1796, informe de clasificación de exposición al fuego externo en techos No. 20-1.2015.26N.

ASSAPLACA STANDARD

Placa de betún

Recomendaciones e indicaciones importantes

- Los paquetes con tejas deben almacenarse y transportarse en posición horizontal, se combinan en tarimas y deben protegerse contra la humedad, el calor y los daños mecánicos.
- La temperatura mínima de instalación es de 6 °C.
- En la estación fría, los paquetes con tejas deben mantenerse a una temperatura superior a +20°C durante no menos de 24 horas antes de su uso.

Notas legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están basadas en la experiencia y conocimiento de ASSA, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro de los límites descritos en la hoja técnica actual. Si las condiciones ambientales de temperatura y humedad, así como las condiciones del soporte cambian, pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados por esta hoja técnica por lo que no es deducible de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los clientes y usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite, o también se pueden conseguir en la página "www.assa.es"