

# SLURRY ASFÁLTICO

## COMPOSICIÓN

Aglomerado a base de emulsiones asfálticas bituminosas debidamente modificadas, incluyendo cargas minerales de forma y granulometría estudiadas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad (kg./l.)	1,5 ± 0,2
Viscosidad (Brookfield, poises)	25-35
Abrasión Taber en seco (g.)	< 1,0
Abrasión Taber en húmedo (g.)	< 15
Resistencia al fuego	M1



## APLICACIONES

Regularización de superficies, como capa intermedia para aplicación de productos de acabado.

## MODO DE APLICACIÓN

El soporte debe de estar limpio y seco, sin polvo ni grasas ni microorganismos que puedan dañar el proceso de adherencia.

Aplicación de una imprimación a base de **KOLXIK-3** diluido en agua al 50 %.

El producto debe de homogeneizarse inmediatamente antes de su aplicación, incluso puede ser necesaria la adición de agua (5% máximo) para mejorar su aplicabilidad. Esta aplicación se realizará mediante rastra de goma y el rendimiento nunca será superior a 4 Kg/m<sup>2</sup> por capa.

El tiempo de repintado es de 24 horas.

El producto no debe aplicarse bajo lluvia o a temperaturas inferiores a 8 °C.

## PRESENTACIÓN

El SLURRY BITUMINOSO se presenta envasado en bidones de 50 kgs.